

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES	
	3.0350.0XX - 3.3516.0XX	
	Pasacables Fibra de Vidrio + PP / <i>FiberGlass + PP Rod</i>	



Ref.	Longitud / Length (m.)	Peso / Weight (Kg.) (+/- 0,05)	Contenedor / Container	Terminales / Terminal
3.0350.040	40	0,60	-	Intercambiables M5 / <i>Interchangeable M5 Brass parts</i>
3.0350.050	50	0,75	-	
3.3516.010	10	0,75	VH-250	
3.3516.015	15	0,85	VH-250	
3.3516.020	20	0,90	VH-250	
3.3516.030	30	1,05	VH-250	
3.3516.040	40	1,20	VH-250	
3.3516.050	50	1,35	VH-250	

Características del Material / <i>Material Features</i>			
Característica / <i>Feature</i>	Unidad / <i>Unit</i>	Valor / <i>Value</i>	Tolerancia / <i>Tolerance</i>
Diámetro Interior / <i>Inner Diameter</i>	mm	2,5	+/- 0,1
Diámetro Exterior / <i>Outer Diameter</i>	mm	3,5	+/- 0,1
Peso Lineal / <i>Linear Weight</i>	g/m	14,60	+/- 0,30
Módulo Elástico / <i>E-Modulus</i>	MPa	≥ 50.000	-
Elongación / <i>Elongation</i>	daN	≥ 240	-
Fuerza de Rotura / <i>Breaking strenght</i>	MPa	≥ 1500	-
Elongación antes de rotura / <i>Elongation before break</i>	%	≥ 3	-
Diámetro Mínimo de Curvatura / <i>Minimum Bending Ø</i>	mm	80	-
Rango de Temperatura / <i>Temperature Range</i>	°C	-25 / +80	-
Color / <i>Color</i>	-	Amarillo / <i>Yellow</i>	-
Composición / <i>Composition</i> : Fibra Interior + PP / <i>FiberGlass + PP</i>			

Revisión / *Review* : 10/02/2016

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES		
	3.0350.0XX - 3.3516.0XX		
	Pasacables Fibra de Vidrio + PP / <i>FiberGlass + PP Rod</i>		

Características como Pasacable / <i>Features as a Fish Tape</i>			
Característica / <i>Feature</i>	Unidad / <i>Unit</i>	Valor / <i>Value</i>	Tolerancia / <i>Tolerance</i>
Fuerza de Rotura en Terminal / <i>Breaking strenght in Terminal</i>	daN	80	+/- 5
Diámetro de Giro / <i>Turning Circle Diameter</i>	mm.	80	+/- 5

Revisión / *Review* : 10/02/2016