

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
	3.0450.0XX - 3.0419.0XX
	Pasacables Fibra de Vidrio + PP / <i>FiberGlass + PP Rod</i>



Ref.	Longitud / Length (m.)	Peso / Weight (Kg.) (+/- 0,05)	Contenedor/ Container	Terminales / Terminal
3.0450.010	10	0,25	-	Intercambiables M5 / <i>Interchangeable M5 Brass parts</i>
3.0450.020	20	0,50	-	
3.0450.030	30	0,70	-	
3.0450.040	40	0,95	-	
3.0450.050	50	1,15	-	
3.0450.060	60	1,35	-	
3.0450.080	80	1.55	-	
3.0419.030	30	3,60	VH-450	
3.0419.040	40	3,84	VH-450	
3.0419.050	50	4,10	VH-450	
3.0419.060	60	4,30	VH-450	
3.0419.080	80	4,75	VH-450	

Revisión / Review : 10/02/2016

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES		
	3.0450.0XX - 3.0419.0XX		
	Pasacables Fibra de Vidrio + PP / <i>FiberGlass + PP Rod</i>		

Características del Material / <i>Material Features</i>			
Característica / <i>Feature</i>	Unidad / <i>Unit</i>	Valor / <i>Value</i>	Tolerancia / <i>Tolerance</i>
Diámetro Interior / <i>Inner Diameter</i>	mm	3,0	+/- 0,1
Diámetro Exterior / <i>Outer Diameter</i>	mm	4,5	+/- 0,1
Peso Lineal / <i>Linear Weight</i>	g/m	22,70	+/- 0,30
Módulo Elástico / <i>E-Modulus</i>	MPa	≥ 50.000	-
Elongación / <i>Elongation</i>	daN	≥ 360	-
Fuerza de Rotura / <i>Breaking strenght</i>	MPa	≥ 1500	-
Elongación antes de rotura / <i>Elongation before break</i>	%	≥ 3	-
Diámetro Mínimo de Curvatura / <i>Minimum Bending Ø</i>	mm	100	-
Rango de Temperatura / <i>Temperature Range</i>	°C	-25 / +80	-
Color / <i>Color</i>	-	Amarillo / <i>Yellow</i>	-
Composición / <i>Composition</i> : Fibra Interior + PP / <i>FiberGlass + PP</i>			

Características como Pasacable / <i>Features as a Fish Tape</i>			
Característica / <i>Feature</i>	Unidad / <i>Unit</i>	Valor / <i>Value</i>	Tolerancia / <i>Tolerance</i>
Fuerza de Rotura en Terminal / <i>Breaking strenght in Terminal</i>	daN	120	+/- 5
Diámetro de Giro / <i>Turning Circle Diameter</i>	mm.	100	+/- 5

Revisión / *Review* : 10/02/2016