

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES	
	3.0600.XXX - 3.0617.XXX	
	Pasacables Fibra de Vidrio + PP / <i>FiberGlass + PP Rod</i>	



Ref.	Longitud / <i>Lenght</i> (m.)	Peso / <i>Weight</i> (Kg.) (+/- 0,05)	Contenedor / <i>Container</i>	Terminales / <i>Terminal</i>
3.0600.020	20	0,90	-	Intercambiables M5 / <i>Interchangeable M5 Brass parts</i>
3.0600.030	30	1,30	-	
3.0600.040	40	1,70	-	
3.0600.050	50	2,15	-	
3.0600.060	60	2,55	-	
3.0600.080	80	3,35	-	
3.0600.100	100	4,15	-	
3.0617.040	40	6,90	VH-600	
3.0617.050	50	7,35	VH-600	
3.0617.060	60	7,75	VH-600	
3.0617.080	80	8,55	VH-600	
3.0617.100	100	9,35	VH-600	

Revisión / *Review* : 10/02/2016

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
	3.0600.XXX - 3.0617.XXX
	Pasacables Fibra de Vidrio + PP / <i>FiberGlass + PP Rod</i>

Características del Material / <i>Material Features</i>			
Característica / <i>Feature</i>	Unidad / <i>Unit</i>	Valor / <i>Value</i>	Tolerancia / <i>Tolerance</i>
Diámetro Interior / <i>Inner Diameter</i>	mm	4,0	+/- 0,1
Diámetro Exterior / <i>Outer Diameter</i>	mm	6,0	+/- 0,1
Peso Lineal / <i>Linear Weight</i>	g/m	40,30	+/- 0,30
Módulo Elástico / <i>E-Modulus</i>	MPa	≥ 50.000	-
Elongación / <i>Elongation</i>	daN	≥ 630	-
Fuerza de Rotura / <i>Breaking strenght</i>	MPa	≥ 1500	-
Elongación antes de rotura / <i>Elongation before break</i>	%	≥ 3	-
Diámetro Mínimo de Curvatura / <i>Minimum Bending Ø</i>	mm	200	-
Rango de Temperatura / <i>Temperature Range</i>	°C	-25 / +80	-
Color / <i>Color</i>	-	Amarillo / <i>Yellow</i>	-
Composición / <i>Composition</i> : Fibra Interior + PP / <i>FiberGlass + PP</i>			

Características como Pasacable / <i>Features as a Fish Tape</i>			
Característica / <i>Feature</i>	Unidad / <i>Unit</i>	Valor / <i>Value</i>	Tolerancia / <i>Tolerance</i>
Fuerza de Rotura en Terminal / <i>Breaking strenght in Terminal</i>	daN	200	+/- 5
Diámetro de Giro / <i>Turning Circle Diameter</i>	mm.	150	+/- 5

Revisión / *Review* : 10/02/2016